

Kvaliteedinõuded paberipuule; haavapaberipuu

Kehtiv alates 01.06.2014.

Alltoodud kvaliteedinõuded on informatiivsed. Täpsustatud kvaliteedinõuded antakse eellepingu sõlmimisel.

| Sortiment HAAVAPABERIPUU/ näitaja | Tingimused |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pikkus | 3, 0 m (+/- 0, 1 m) |
| 2. Läbimõõt | |
| - peenem ots (min) | 8,0 cm koore pealt |
| - jämedam ots (max) | 60,0 cm koore pealt |
| 3. Kõverus | |
| - liht- ja/või liitkõverused | lubatud; seejuures kõveruste läbimõõt ei tohi ületada rohkem kui 30,0 cm võrra noti suurimat diameetrit ja kõveruste max läbimõõduks 70,0 cm. |
| - järsud kõverused | ei ole lubatud |
| 4. Laasimine | |
| - oksatüüka kõrgus | lubatud max 3,0 cm koore alt |
| - murdunud oks | lubatud alla 1,0 cm läbimõõduga pikkusega kuni 15,0 cm |
| - harulised notid ja tüüakus | ei ole lubatud |
| 5. Mädanik | |
| - metsamädanik | lubatud pehme ja/või kõva mädanik max 1/3 noti otsa läbinõõdust koore alt |
| - pinnamädanik | ei ole lubatud |
| - laomädanik | ei ole lubatud |
| - metsakuiv | ei ole lubatud |
| 6. Värskus | lubatud käesoleva raieperioodi lõige või max ühe kuivamisperioodi vanune puit |
| 7. Võõrad puuliigid | ei ole lubatud |
| 8. Võõrkehad ja lisandid | süsi, tahm, savi, kivid, metall, plastik, kemikaalid ja muud lisandid ei ole lubatud |
| 9. Radioaktiivsus | < 0, 15 µsv/h |