



Papīrmalkas sagatavošanas un kvalitātes prasības , uzmērīšana				
Sugas	Egles papīrmalka	Priedes papīrmalka	Bērza papīrmalka	Apses papīrmalka
<b>Sagatavošanas prasības</b>				
Garums, m	3.0	3.0	3.0	3.0
Caurmērs (diametrs), cm				
Minimālais tievgalī (zem mizas)	7.0	7.0	7.0	7.0
Maksimālais resnākajā vietā (zem mizas)	60.0	60.0	60.0	60.0
<b>Kvalitātes prasības</b>				
Likumainība	Pieļauj, ja sortiments ietilpst iedomātā maksimālā diametra cilindrā			
Zari	Nepieļauj zarus ar diametru virs 1 cm, ja to augstums ir lielāks par 8 cm			
Dubultgalotne	Nepieļauj			
Blīvums	Nepieļauj, ja ir rievots, kas traucē mizošanas procesu			
Iekrāsojumi, zilējums	Pieļauj, ja nesamazina koksnes stiprību			
Kodola trupe	Pieļauj 50% no caurmēra			1/3 no caurmēra
Aplievas trupe	Nepieļauj			
Glabāšanas trupe	Nepieļauj			
Apogļojums, degusi miza vai koksne	Nepieļauj			
Plastmasa, metāls, akmēni, utml. piejaukumi	Nepieļauj			
<b>Uzmērīšana</b>				
Uzmērīšanas noteikumi	Uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi			
Tilpuma koeficienti (bāzes)	0.55	0.55	0.48	0.50
	Tilpuma koeficients var tikt koriģēts atkarībā no : sortimenta vidējā caurmēra, atzarošanas kvalitātes, krāvuma, cirsmu atlieku klātbūtnes			

