



Papīrmalkas sagatavošanas, kvalitātes un uzmērīšanas prasības

Sugas	Egles papīrmalka	Priedes papīrmalka	Bērza papīrmalka	Apses papīrmalka
Sagatavošanas prasības				
Garums, m	3.0	3.0	3.0	3.0
Minimālais caurmērs (diametrs) tievgalī (zem mizas), cm	7.0	7.0	7.0	7.0
Maksimālais caurmērs (diametrs)resnākajā vietā (zem mizas), cm	60.0	60.0	60.0	60.0
Kvalitātes prasības				
Likumainība	Pieļauj, ja sortiments ietilpst iedomātā maksimālā diametra cilindrā			
Zari	Nepieļauj zarus ar diametru virs 1 cm, ja to augstums ir lielāks par 8 cm			
Dubultgalotne	Nepieļauj			
Blīzums	Nepieļauj, ja ir rievots, kas traucē mizošanas procesu			
Iekrāsojumi, zilējums	Pieļauj, ja nesamazina koksnes stiprību			
Kodola trupe	Pieļauj 50% no caurmēra			1/3 no caurmēra
Aplievas trupe	Nepieļauj			
Glabāšanas trupe	Nepieļauj			
Apogļojums, degusi miza vai koksne	Nepieļauj			
Plastmasa, metāls, akmeņi, utml. piejaukumi	Nepieļauj			
Uzmērīšana				
Uzmērīšanas noteikumi	Uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi			
Tilpuma koeficienti (bāzes)	0.54	0.53	0.48	0.50
	Tilpuma koeficients var tikt koriģēts atkarībā no sortimenta vidējā caurmēra, atzarošanas kvalitātes, krāvuma, cirsmu atlieku klātbūtnes.			